

## 製品紹介

Westlake Akishima株式会社は日本で1946年に設立された約80年の歴史をもつPVC安定剤のメーカーです。

持続可能な社会の実現に向け、環境に優しい材料(鉛、フェノールフリーなど)を使用した安定剤の開発に取り組んでおります。

弊社は壁紙等の建材、車両用内装材及び、食品用ラップフィルム等の各マーケットにて長年の実績がございます。

*毎日を豊かにする Enhancing your life every day®*

### PVC 安定剤

- BaZn : 液体・粉体
- CaZn : 液体・粉体
- Sn (メルカプチド・マレート・カルボキシレート) : 液体・粉体
- 有機系 (Organic Based Stabilizers)又はバイオマス系安定剤
- その他助剤

**Westlake**  
Akishima

Westlake Akishima株式会社

本社  
〒105-0011東京都港区  
芝公園2-3-27 芝公園PR-EX 2F  
+ 81 (0) 35777 2031

工場・テクニカルセンター  
〒355-0071埼玉県  
東松山市新郷88-6  
+ 81 (0) 493 24 2255

[Infoakishima@westlake.com](mailto:Infoakishima@westlake.com)  
[www.Westlake-Akishima.com](http://www.Westlake-Akishima.com)

## 塩化ビニル樹脂用 BaZn安定剤

用途	製品名	軟質 半硬質 硬質 ペースト	加工法					特徴
			カレンダー 押出	コー ティ ング	ディ ッ ピン グ	射出		

### ■ BaZn (液体)

シート フィルム	LT 700W	軟質 半硬質用	○				熱安定性、印刷性、非プレートアウト性に優れる
シート フィルム	LT 702H	軟質 半硬質用	○				低VOC 2パックタイプ。LT 70Sと併用することで優れた熱安定性を付与する
発泡レザー	LT900D	軟質 半硬質用	○				表面平滑性を付与し、発泡立ち上がり良好。セル構造の均一性に優れる
シート フィルム	LT704K	軟質 半硬質用		○			着色防止性、熱安定性に優れる
シート フィルム	LT 704N	軟質 半硬質用		○			PRTR対策品。着色防止性、熱安定性に優れる
非発泡壁紙、帆布、テント	LT 810A	ペースト用			○		熱安定性、耐候製、ゾル粘度安定性、色調保持性に優れる
発泡壁紙	LT 804B	ペースト用			○		ゾル粘度安定性、発泡立ち上がり性、着色防止性に優れる
床材	LT 810B	ペースト用			○		透明性、耐水白化性、ゾル粘度安定性に優れる
車輻用レザー	LT704J	軟質 半硬質用	○				低VOC 臭気、フォギング性に優れる

### ■ BaZn (粉末)

シート フィルム	LT 70S	軟質 半硬質用	○				低VOC 2パックタイプ。LT 702Hと併用することで優れた熱安定性を付与する
----------	--------	------------	---	--	--	--	---

## 塩化ビニル樹脂用 CaZn安定剤又は環境に優しい安定剤

用途	製品名	軟質 半硬質 硬質 ペースト	加工法					特徴
			カレンダー 押出	コー ティ ング	ディ ッ ピン グ	射出		

### ■ CaZn (液体)

食品包装フィルム 家庭用	FD-4B	軟質 半硬質用			○		JCII、FDA準拠品 低臭気。加工性、熱安定性、透明性に優れる
食品包装フィルム 業務ハンド用	FD-34A	軟質 半硬質用			○		JCII認証 低臭気。加工性、熱安定性、透明性に優れる
食品包装フィルム 業務オート用	FD-30B	軟質 半硬質用			○		JCII、FDA準拠品 加工性、熱安定性、透明性に優れる
食品包装フィルム 業務用	FD-12A	軟質 半硬質用			○		JCII、FDA、GB9685-2016準拠品 低臭気。加工性、熱安定性、透明性に優れる

### ■ CaMgZn (液体)

手袋、レザー	LT 850D	ペースト用				○	ゾル粘度安定性、着色防止性、熱安定性に優れる
--------	---------	-------	--	--	--	---	------------------------

### ■ CaZn (粉末)

電線	LT 30J	軟質 半硬質用			○		着色防止性、熱安定性、耐熱老化性に優れる
窓枠	FD-300	硬質			○		スズ安定剤の代替に推奨 加工性、熱安定性、色相に優れる

### ■ 有機系 (Organic Based Stabilizers)又はバイオマス系安定剤 (粉末)

雨樋	FD-301	硬質用			○		スズ安定剤の代替に推奨 加工性、耐候性、熱安定性に優れる
シート、フィルム等	BS 100	軟質 半硬質用		○	○		バイオマス度70% 熱安定性が優れる 低臭気
シート、フィルム等	BS 201	軟質 半硬質用			○		バイオマス度70% 熱安定性が優れる 低臭気
シート、フィルム等	BS 304	軟質 半硬質用				○	バイオマス度70% 熱安定性が優れる 低臭気

## 塩化ビニル樹脂用 Sn安定剤

スズタイプ	用途	製品名	軟質 半硬質 硬質 ペースト	加工法					特徴
				カレンダー 押出	ブ ロー 成 形	ディ ッ ピン グ	射出		

### ■ スズメルカプチド (液体)

ジブチル	シート フィルム	TS 300	軟質 半硬質 硬質用	○	○		○	着色防止性、熱安定性に優れる
ジオクチル	シート フィルム	OME-100	軟質 半硬質 硬質用	○	○		○	着色防止性、熱安定性に優れる

### ■ スズマレート (液体)

ジブチルスズマレート	シート フィルム	TS 209X	軟質 半硬質 硬質用	○	○		○	熱安定性、耐候性、透明性に優れる
------------	----------	---------	------------------	---	---	--	---	------------------

### ■ スズカルボキシレート (液体)

ジブチルスズカルボキシレート	シート フィルム	TS 101	軟質 半硬質 硬質用	○	○		○	熱安定性、透明性、耐候性、加工性、耐候性に優れる
ジオクチルスズカルボキシレート	シート フィルム	FD-50	軟質 半硬質 硬質用	○	○		○	JCII準拠品 熱安定性、透明性、加工性、耐候性に優れる

PVCパイプ、継手、ボトル、窓枠、食品や医薬品の包装など、様々な用途に最適なスズ安定剤を提供しています。これらの製品は、透明性、熱安定性、色保持性、耐候性を向上させます。詳細については、お問い合わせください。

カタログ内に記載されているものは標準的な製品です。弊社には軟質から硬質までさまざまな用途に合わせた350種類以上の液状、粉末のPVC用安定剤がございます。環境と健康を配慮した製品は緑色で示しております。

VOC : Volatile Organic Compounds, JCII : Japan Chemical Innovation and Inspection Institute, FDA : U.S Food and Drug Administration, GB : Chinese National Standard

# 助剤

用途	製品名	組成	軟質 半硬質 硬質 ペースト	加工法			特徴
				カレンダー	押出	コーティング	
<b>■ 熱安定性改良助剤 (液体又は粉末)</b>							
シート フィルム その他	TS 881A	ハイドロタルサイト(粉末)	軟質、半硬質 硬質用	○	○		熱安定性の向上に優れる
一般フィルム 多種機能品	A 1786	ゼオライト(粉末)	軟質、半硬質 硬質用	○	○		熱安定性を向上させる
一般フィルム	LT 1000K	ホスファイト(液体)	軟質、半硬質 硬質用	○	○		着色防止性、熱安定性を向上させる。 耐候性に優れる
一般フィルム	LT 1000H	ホスファイト(液体)	軟質、半硬質 硬質用	○	○		着色防止性、熱安定性を向上させる。 耐候性に優れる
屋外建材	A 1821	フェノール系 酸化防止剤(粉末)	軟質、半硬質 硬質、ペースト	○	○	○	耐候性に優れる
<b>■ 紫外線吸収剤 (粉末)</b>							
屋外建材	A 1754	ベンゾフェノン系	軟質、半硬質 硬質、ペースト	○	○	○	耐候性に優れる
<b>■ 耐候性改良助剤 (粉末)</b>							
屋外建材	A 1796	HALS	軟質、半硬質 硬質、ペースト	○	○	○	耐候性に優れる
<b>■ 加工助剤、セル調整剤、耐衝撃改質剤 (液体又は粉末)</b>							
シート フィルム その他	TE-12	リン系(液体)	軟質、半硬質 硬質用	○	○	○	プレートアウト防止剤 ペーストゾルの減粘効果あり
発泡壁紙	F-300K	アクリル系(液体)	軟質、半硬質 硬質用			○	セルの均一化に優れ、セル強度を高める
窓枠、パイプ	D-320	アクリル系(粉末)	硬質		○		耐衝撃性、耐候性に優れる。加工性に優れ、加工助剤の削減または削除は可能
<b>■ 初期着色防止剤 (粉末)</b>							
シート フィルム その他	TE-83B	β-ジケトン	軟質、半硬質 硬質用	○	○	○	初期着色防止性に優れる
シート フィルム その他	RH-50	β-ジケトン	軟質、半硬質 硬質用	○	○	○	初期着色防止性に優れる FDA認可品
<b>■ 多種機能品 (液体)</b>							
シート フィルム 発泡壁紙 自動車内装材用 その他	MP-100	過塩素酸塩	軟質、半硬質 硬質 ペースト	○	○	○	アミン汚染防止性、初期着色防止性、低温耐熱性、帯電防止性、エアバンク防止性、発泡立上りに優れる。発泡製品の反発弾性の向上、発泡剤の分解を促進し白度を保持する。

# 荷姿ソリューション

荷姿	容量	数量	国内	海外
<b>IBC</b> 	1000 L	~1000 kg	リユース可能	1-way
<b>ドラム</b> 	200 L	~190 kg	1-way リユース相談可能	1-way
<b>缶</b> 	18 L	~18 kg	1-way	
<b>FIBC (BIG-BAG)</b> 	500 L 又は 1000 L	~400-1000 kg	1-way	1-way
<b>ポリエチレンバッグ</b> 		~25 kg 555 x 910 mm	リユース相談可能	1-way

弊社は、お客様一人ひとりのご希望やニーズに合わせた包装でパレットに製品を載せてお届け致します。

Enhancing your life every day®